

FLEX MS-45

Sellador y adhesivo elastómero

Descripción

FLEX MS-45 es un sellador y adhesivo mono componente en base a resinas poliméricas híbridas, que proporciona:

- Resistencia a fluctuaciones de temperatura desde -40°C a + 90°C.
- Excelente adherencia a cualquier material de construcción.
- Alta elasticidad.
- Gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie (radiación U.V. y climatología).
- Adherencia a soportes húmedos (incluso sin imprimación).
- Previene la aparición de hongos y moho.

Campos de Aplicación

FLEX MS-45 es adecuado para el sellado de juntas verticales y horizontales de 3 a 40 mm, tanto en interiores como en exteriores. Apto como adhesivo de distintos materiales como madera, aluminio, acero, hormigón, PVC, cristal, piedra natural y sintética, etc. No apto para inmersión permanente ni en contacto con productos alimenticios.

Datos Técnicos

Composición:	Poliméros híbridos
Color:	Blanco, gris, rojizo
Temperatura de aplicación:	+5°C a +40°C
Formación de piel:	30 - 45min.
Polimerización:	4 mm / día.
Máximo movimiento:	± 25%
Recuperación elástica:	aprox. 95%
Dureza SHORE A:	40
Elongación a rotura (ISO 8339):	500%

Modo de empleo

1. Soporte

El soporte debe estar limpio y libre de polvo, grasas o partículas sueltas. Es aconsejable limpiar los labios de la junta o superficie sobre la que se vaya a aplicar el sellador con cepillo de pelo duro y después eliminar cualquier residuo con aire comprimido.

Para obtener óptimos resultados, se aconseja encintar los bordes de la aplicación con cinta de carroceros y retirarla inmediatamente después de la aplicación (antes de que se forme la piel).

2. Aplicación

Insertar el cartucho en la pistola extrusora, cortar la cánula de aplicación en ángulo y a la altura deseada para conseguir un cordón del diámetro adecuado a la aplicación (normalmente se debe cortar en un diámetro ligeramente superior al ancho de junta).

Aplicar FLEX MS-45 en un ángulo de 45° a lo largo de la junta. Repasar la aplicación con espátula o con el dedo ligeramente enjabonado para suavizar el acabado.

Limpieza de herramientas:

Las herramientas deben limpiarse con disolvente estándar cuando el material aún está fresco. Una vez endurecido, solo podrá eliminarse por medios mecánicos.

Consumo

Aproximadamente 1 cartucho por cada 10 metros lineales.

Presentación

Cartuchos de 280 ml., disponibles en blanco, gris y marrón rojizo. Salchichones de 600 ml disponibles en gris.

FLEX MS-45



Caducidad y conservación

12 meses en condiciones secas y a resguardo de las heladas.

ISOMAT S.A.
PRODUCTOS QUÍMICOS DE CONSTRUCCIÓN
Y MORTEROS
OFICINAS PRINCIPALES - FÁBRICA:
17o km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grecia,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.com.es e-mail: info@isomat.com.es

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto.





MasterBild

Protegemos los Proyectos Inmobiliarios en México

- ✓ Acústica
- ✓ Anticorrosión
- ✓ Coladeras y Rejillas
- ✓ Impermeabilización
- ✓ Pisos Industriales
- ✓ Protección de Concreto



Jonathan Ramos Palacios
81 8998 4761
81 1366 0582 al 85
jramos@masterbild.mx
Nueva York 4031, Fracc. Industrial Abraham Lincoln
Monterrey, N. L. 64310
www.masterbild.mx

Instagram LinkedIn YouTube MasterBild